

全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01941459

申請廠商： 得易國際貿易股份有限公司
桃園市同德十一街 58 號 9 樓之 2

報告發行日期： 2021 年 9 月 2 日

樣品敘述：

一件委託測試樣為 100% 聚酯纖維針織布塊，Mechanical stretch，重量為 115 gsm，顏色為黑色。

廠商提供之洗標：-

樣品收到/測試日期： 2021 年 9 月 2 日
品名： 22SS_B_004 平織短褲
品牌名稱： Curves
買家名稱： 韻智股份有限公司
製造廠商： 得易國際貿易股份有限公司
參照法規： -
備註： 型號: PRS1140
 訂單號碼: 22SS_B_004 平織短褲

測試內容：

依申請商之要求，細節請參考附頁。

結論：

織物吸水速度試驗法 M
織物乾燥速率試驗法 M

備註：

M = 符合一般商業標準

F = 低於一般商業標準

= 無合格標準

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：

彭春麟

彭春麟
總經理



Page 1 of 2

631/irene

Intertek Testing Services Taiwan Ltd.

8F., No. 423, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei 11492, Taiwan, R.O.C.

全國公證檢驗股份有限公司

11492 台北市內湖區瑞光路 423 號 8 樓

Tel: (+886-2) 6602-2888 · 2797-8885 Fax: (+886-2) 6602-2400 · 6602-2401



全國公證測試報告

報告號碼： TWNT01941459

測試內容：

1 織物吸水速度試驗法 (FTTS-FA-004, V3, 4.3):

吸水速度-正面	1 秒
吸水速度-背面	1 秒

客戶要求標準
≤5 秒

備註：

1. 恆溫恆濕條件: 溫度 20°C±2°C 及相對濕度 65±2% RH
2. 織物吸水速度試驗法-滴下法之等級標準

建議：針織物「不再出現鏡面反射時間」平均值 ≤ 2 秒者；梭織物之平均值 ≤ 5 秒者，符合吸濕排汗速乾紡織品之吸濕能力要求。

2 織物乾燥速率試驗法 (FTTS-FA-004, V3, 4.2):

40 分鐘殘餘水份率:	7.3%
等級:	4 級

客戶要求標準
4 級

備註：

1. 恆溫恆濕條件: 溫度 20°C±2°C 及相對濕度 65±2% RH
2. 織物乾燥速率試驗法之等級標準

40 分鐘殘餘水份率(%)		等級(Grade)	分類(Classification)
針織物	梭織物		
X < 13	X < 3	5	優良(Excellent)
13 ≤ X < 26	3 ≤ X < 10	4	很好(Very Good)
26 ≤ X < 35	10 ≤ X < 20	3	好(Good)
35 ≤ X < 50	20 ≤ X < 37	2	可(Moderate)
X ≥ 50	X ≥ 37	1	尚可(Fair)

-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站: <http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

報告符合性聲明：本測試服務若結果包含符合性聲明，係依據顧客、法規、標準之規範為判定規則，且不考慮量測不確定度。

